

Omietky vonkajšie a vnútorné

	<p>RENOPLUS Univerzálna renovačná omietka</p> <p>Minerálna renovačná a vyrovnávací omietka. Hrúbka vrstvy 3 - 30 mm. Jednvrstvové omietanie presných pórobetonových tvárnic s aplikáciou jednej vrstvy omietky bez použitia výstužnej siete a penetrácie. Povrchová úprava filcovaním. Vhodná aj ako podklad pred aplikáciou všetkých druhov povrchových úprav. Renovácie fasád s možnosťou aplikácie v jednej vrstve až 30 mm bez použitia prednástreku. Obsahuje sklenené vlákna.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 1 mm</p> <p>Spotreba cca 15 kg / m² / 10 mm</p> <p>Balenie 25kg, 1200 kg (48ks)</p>	<p>Zrnitosť 0 - 1 mm</p> <p>Spotreba cca 10 kg / m² / 10 mm</p> <p>Balenie 40kg, 960 kg (32ks)</p>	<p>Glättputz 140 Sadro-vápenná omietka - gletovanie</p> <p>Jednvrstvová sadro-vápenná omietka určená najmä na strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútornom prostredí; zvlášť vhodná pre hladené (gletované) povrchové úpravy.</p>	
	<p>Kalkzementputz 630 PRIMA Vápenno-cementová strojová omietka</p> <p>Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka určená hlavne pre strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Vhodná pre povrchovú úpravu filcovaním.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,85 mm</p> <p>Spotreba cca 13,3 kg / m² / 10 mm</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,1 mm</p> <p>Spotreba 1 kg / m² / mm</p> <p>Balenie 20kg, 960 kg (48ks)</p>	<p>Gipsglätte 400 Sadrová stierka jemná</p> <p>Sadrová stierka určená najmä na ručné spracovanie vo vnútorných priestoroch s bežnou vlhkosťou, vrátane domácich kuchýň a kúpeľní. Určená pre povrchovú úpravu gletovaním. Vhodná pre sadrové, vápenné, vápenosadrové, vápenocementové omietky aj sadrokartónové dosky.</p>	
	<p>Kalkzementputz 650 Vápenno-cementová strojová omietka</p> <p>Jedno a viacvrstvová jadrová alebo vrchná omietka určená hlavne pre strojové omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Vhodná pre povrchovú úpravu filcovaním.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,85 mm</p> <p>Spotreba cca 13,3 kg / m² / 10 mm</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,5 mm</p> <p>Spotreba cca 2,7 kg / m² / 2 mm</p> <p>Balenie 30kg, 1050 kg (35ks)</p>	<p>FEIN-Kalkputz 160 Jemná vápenná omietka (štuk) - interiér</p> <p>Jemná vápenná omietka (štuk) určená pre povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok vo vnútorných priestoroch; konečná úprava filcovaním. Max. hrúbka vrstvy 2 mm.</p>	
	<p>Handputz 690 Ručná jadrová omietka</p> <p>Jedno a viacvrstvová jadrová vápenno-cementová omietka pre ručné omietanie všetkých druhov stavebných materiálov vo vonkajšom aj vnútornom prostredí. Zrnitosť 0 - 4 mm pri použití na murovanie zodpovedá normálnej murovacej malte značky 2,5.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 4 mm</p> <p>Spotreba cca 16,6 kg / m² / 10 mm</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,5 mm</p> <p>Spotreba cca 2,7 kg / m² / 2 mm</p> <p>Balenie 30kg, 1050 kg (35ks)</p>	<p>FEIN-Kalkputz 162 Jemná vápenná omietka (štuk) - exteriér</p> <p>Jemná vápenná omietka (štuk) so zvýšenou pevnosťou, určená pre povrchovú úpravu všetkých typov jadrových omietok vo vnútorných i vonkajších priestoroch; konečná úprava filcovaním. Max. hrúbka vrstvy 2 mm.</p>	
	<p>Vorspritz und Universalmörtel 610 Cementový prednástreč</p> <p>Cementový prednástreč na murivo všetkých druhov, určený na vonkajšie aj vnútorné účely. Úprava podkladu pre jadrové omietky, najmä na silne alebo rozdielne nasiakavé stavebné materiály.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 4 mm</p> <p>Spotreba cca 4 kg / m²</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>	<p>Zrnitosť 0 - 4 mm</p> <p>Spotreba cca 17 kg / 3,2 m² / 20 mmm</p> <p>Balenie 17kg, 24ks</p>	<p>Wärmedämmputz 852 Tepelno izolačná omietka (perlitová)</p> <p>Mimoriadne tepelnoizolačná jadrová omietka na strojové omietanie. Zodpovedá triede T2 podľa STN EN 998-1. Vzhľadom k veľmi nízkej hmotnosti môže byť hrúbka jednej vrstvy 30 - 60 mm. λ = 0,12 W/m.K</p>	

Kontaktné zatepľovacie systémy

	<p>Haft und Armierungsmörtel MAX 8 Lepiaca a armovacia malta - SK certifikát</p> <p>Špeciálna lepiaca malta na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (z polystyrénu a minerálnej vlny). Ďalej ako stierková malta ku kladeniu armovacej tkaniny na všetky rovné suché a nosné podklady. Lepenie a armovanie polystyrénu do výšky budov 22,5 m a minerálnej vlny bez obmedzenia.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,5 mm</p> <p>Spotreba lepenie: cca 4-6 kg / m² stierkovanie: cca 4 kg / m²</p> <p>Balenie 25kg, 1200 kg (48ks)</p>
	<p>WDVS Klebe- und Armierungsmörtel 804 Lepiaca a armovacia malta - ETAG 004</p> <p>Špeciálna lepiaca malta na lepenie a armovanie tepelnoizolačných dosiek (dosky z polystyrénu, minerálnej vlny, korku a pod.) Ako stierková malta ku kladeniu armovacích tkanín na tepelnoizolačné dosky a všetky rovné, suché a predovšetkým nosné podklady.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,5 mm</p> <p>Spotreba lepenie: cca 4-6 kg / m² stierkovanie: cca 4 kg / m²</p> <p>Balenie 25kg, 1200 kg (48ks)</p>

Murovacie malty

	<p>Mauermörtel 950 M 5 Murovacia malta 5 N/mm²</p> <p>Vápenno-cementová malta na murovanie všetkých druhov stavebných materiálov. Zodpovedá normálnej murovacej malte G, triedy M 5.</p>	
	<p>Planstein-Dünnbettmörtel 960 M 10 Murovacie lepidlo na presné murovanie</p> <p>Tenkvrstvové murovacie lepidlo na lepenie pórobetonových presných tvárnic a stenových stavebných prvkov (napr. YTONG, PORFIX, YPOR, atď.). Min. hrúbka vrstvy lepidla 1 mm.</p>	

Potery

	<p>Estrich/Beton 421 Cementový poter 20 N/mm²</p> <p>Cementový poter určený pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Zodpovedá značke CT-C20-F4. Na realizáciu kotvených aj plávajúcich podláh.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 4 mm</p> <p>Spotreba cca 77 kg / m² / 40 mm, 1 t pri 40 mm cca 13,0 m²</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>
	<p>Anhydrit-Fliessestrich 459 Samonivelizačný anhydritový poter 20 N/mm²</p> <p>Samonivelizačná liata podlaha na báze anhydritu, určená výhradne na vnútorné účely, predovšetkým vo veľkopriestorových kanceláriách a bytovej výstavbe. Zodpovedá značke CA-C20-F4. Na liatie kotvených podláh, podláh na oddelovacej vrstve, plávajúcich podláh a vykurovaných podláh.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 4 mm</p> <p>Spotreba cca 72 kg / m² / 40 mm, 1 t pri 40 mm cca 14 m²</p> <p>Balenie 30kg, 1260 kg (42ks)</p>
	<p>FN 610 Bodenspachtel Samonivelizačná cementová stierka 20 N/mm²</p> <p>Samonivelizačná rýchlotuhnúca cementová zmes na vyrovnanie povrchu a prípadné opravy minerálnych podláh. Určená výhradne pre vnútorné priestory. Pre následné kladenie podlahových krytín (dlažba, koberce a pod.). Zodpovedá značke CT-C20-F6.</p>	<p>Zrnitosť 0 - 0,5 mm</p> <p>Spotreba cca 1,5 kg / m² / 1 mm, 1 vreco cca 16,5 m² / 1 mm</p> <p>Balenie 25kg, 1200 kg (48ks)</p>

Lepidlá na obklady a dlažby

	<p>AG 650 FLEX S1 Flexkleber Flexibilné lepidlo C2TE S1</p> <p>Flexibilné vodovzdorné a mrazuvzdorné profesionálne lepidlo určené na lepenie nasiakavých a nenasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Na podlahové kúrenie, liaty asfalt a vyššie zaťaženie tepelnými výkyvmi, na lepenie na sadrokartón.</p>	
	<p>AG 655 OBJEKTLEBER C1 Štandardné lepidlo na obklady a dlažbu C1</p> <p>Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri.</p>	
	<p>Baukleber šedý/biely Lepidlo na obklady a dlažbu C1T</p> <p>Vodovzdorné a mrazuvzdorné lepidlo určené na lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb v interiéri aj exteriéri. Vhodné aj na lepenie na sadrokartón.</p>	

